



## KÖSTER KB-Fix 1

Ficha Técnica C 511 015

expedido: am-10-16

### Cemento de fraguado rápido para instalaciones rápidas.

#### Características

KÖSTER KB-Fix 1 es un mortero impermeable, resistente a la intemperie, de fraguado extremadamente rápido (fragua en aprox. 1 minuto) para instalaciones rápidas.

#### Productos relacionados

KÖSTER KB-FIX 5

KÖSTER Spatula

Codigo de producto C 515  
015

Codigo de producto X 987 0  
01

#### Datos Técnicos

Comienzo del fraguado Después de aprox. 60 seg. (20°C)  
Aplicación de la siguiente capa después de aprox. 2 horas

#### Campos de aplicación

KÖSTER KB-Fix 1 está diseñado para el relleno rápido de agujeros y grietas en revocos y mampostería, para anclajes de pared, accesorios de anclaje, soportes de canaletas de techo y bajantes, pasamanos, rejillas, radiadores y para reparaciones rápidas en el hogar, así como para sellar pasos de tuberías en conjunto con KÖSTER KB-Flex 200. KÖSTER KB-Fix 1 es adecuado para uso en interiores y exteriores.

#### Sustrato

Remueva las partes sueltas del revoco o mampostería y pre-humedezca las cavidades o grietas para la instalación de las partes de inserción.

#### Aplicación

Mezcle 3 partes de KÖSTER KB-Fix 1 con 1 parte de agua en un mortero rígido y viscoso. Al realizar el sellado o reparar áreas más grandes, presione el mortero en su lugar usando una tabla o llana hasta que el mortero haya fraguado. (No prepare más mezcla de la que puede trabajar en 1 minuto).

En clima frío, mezcle KÖSTER KB-Fix 1 con agua tibia (aprox. 20°C). KÖSTER KB-Fix 1 se puede modificar para dar un tiempo de reacción más lento y una resistencia a la compresión más baja al agregar arena lavada y cemento Portland (siempre realice las pruebas antes de la instalación).

#### Consumo

Aprox. 1.8 kg/l vacío

#### Limpieza

Limpie las herramientas inmediatamente después del uso con agua.

#### Empaque

C 511 015 15 kg bucket

#### Almacenamiento

Almacene el material en un lugar seco. En empaques originales sellados, el producto puede almacenarse por un período mínimo de 12 meses.

#### Seguridad

Utilice guantes y lentes de protección al trabajar con el material. Considere todos los reglamentos gubernamentales, estatales y locales de seguridad al trabajar con el material.

La información contenida en esta hoja de datos técnicos se basa en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de prueba dados son valores promedio que se han obtenido en condiciones definidas. La aplicación adecuada y, por lo tanto, eficaz y exitosa de nuestros productos no está sujeta a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación teniendo en cuenta las condiciones específicas del sitio de construcción y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes a las recomendaciones dadas aquí para casos estándar. Especificaciones hechas por nuestro equipo o representantes que excedan las especificaciones contenidas en esta hoja técnica requieren confirmación por escrito. Los estándares válidos de prueba e instalación, las guías técnicas y los reglamentos de tecnología reconocidos deben cumplirse en todo momento. Por lo tanto, la garantía solo se aplica a la calidad de nuestros productos dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, más no a su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; dejando todas las versiones anteriores sin validez.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu