




## KÖSTER Façade Cream

Ficha Técnica P 200

expedido: am-07-29

### Crema de impregnación repelente al agua para sustratos minerales

	<b>KÖSTER BAUCHEMIE AG</b> Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 13 P 200 <b>EN 1504-2: ZA. 1d and ZA. 1e</b> <b>Productos para la protección</b> <b>de la superficie - Impregnación</b> <b>Protección contra el ingreso de</b> <b>sustancias (1.2)</b>
contracción lineal	NPD
Coefficiente térmico de expansión	NPD
Corte cruzado	NPD
Permeabilidad al CO <sub>2</sub>	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	NPD
Absorción capilar y permeabilidad al agua	w = 0.02 kg/(m <sup>2</sup> * h <sup>0.5</sup> )
Profundidad de penetración	Clase I
Resistencia al choque térmico	NPD
Resistencia química	NPD
Liberación de sustancias peligrosas	NPD

#### Características

KÖSTER Façade Cream es una impregnación de alta calidad para fachadas, aplicable sobre ladrillos, piedra natural y revocos minerales. Debido a su alta resistencia a la alcalinidad, también es adecuada para su aplicación en sustratos minerales frescos. La consistencia cremosa y estable y la aplicación resultante con brocha o rodillo, reducen al mínimo las pérdidas por goteo o pulverización. KÖSTER Façade Cream protege las edificaciones contra el agua y la lluvia torrencial, es permeable al vapor de agua, resistente a las heladas y a las sales de deshielo.

#### Datos Técnicos

Color	lechoso, blanco cremoso (transparente cuando seca)
Ingredientes activos	Polisiloxano, libre de solventes
Contenido de ingredientes activos	25 %
Viscosidad	3000 mPa.s
Temperatura de aplicación	+5 °C a +30 °C
Resistente a la lluvia	después de aprox. 20 min (20 °C)
Densidad	1.0 g / cm <sup>3</sup>
Punto de inflamabilidad	> 100 °C

#### Campos de aplicación

KÖSTER Façade Cream es adecuada para hacer sustratos minerales absorbentes, tales como ladrillos, clinker no esmaltado y piedras de revestimiento, cal, yeso, morteros y piedras naturales, repelentes al agua.

#### Sustrato

El sustrato debe estar seco o ligeramente húmedo, limpio, sin vacíos y sin grietas de más de 0,3 mm de ancho. Residuos de contaminantes o sales dañinas deben eliminarse antes de aplicar el material. Las

pinturas u otros recubrimientos deben eliminarse por completo, así como cualquier residuo de agentes de limpieza. Juntas quebradizas o dañadas deben removerse y volver a instalarse antes de la aplicación de KÖSTER Façade Cream. Sustratos no absorbentes como p. Ej. mármol o ladrillo esmaltado, no son adecuados para ser recubiertos con KÖSTER Façade Cream.

#### Aplicación

KÖSTER Façade Cream se aplica en un paso sobre el sustrato preparado utilizando un cepillo, rodillo o equipo de pulverización (dispositivo de pulverización sin aire). Proteja las áreas que no serán impermeabilizadas p. Ej. Puertas, ventanas, etc. con láminas de plástico. Bajo ciertas circunstancias, la aplicación de KÖSTER Façade Cream puede conducir a una intensificación del tono del sustrato; por lo cual, se debe realizar una prueba inicial en un área de aprox. 1 m<sup>2</sup> antes de la aplicación del material.

#### Consumo

Aprox. 0.1 - 0.25 l / m<sup>2</sup> dependiendo de la superficie  
 Recomendamos recubrir un área de prueba con el material antes de la aplicación principal, a fin de determinar el consumo y el efecto del producto.

#### Limpieza

Limpie las herramientas inmediatamente después de usar con agua.

#### Empaque

P 200 005	cubeta de 5 l
P 200 015	15 l bucket

#### Almacenamiento

En contenedores originales sellados, el material se puede almacenar por un período de 1 año.

#### Productos relacionados

KÖSTER Restoration Plaster Grey	Codigo de producto M 661 025
KÖSTER Restoration Plaster White	Codigo de producto M 662 025
KÖSTER Restoration Plaster White/Fast	Codigo de producto M 663
KÖSTER Restoration Plaster White/Light	Codigo de producto M 664 020
KÖSTER Restoration Plaster Grey/Light	Codigo de producto M 666 020
KÖSTER Façade Cleaning Cream	Codigo de producto P 110 005
KÖSTER Siloxan	Codigo de producto P 240 010

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí. Para los casos normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas